

## 製靴用接着剤、一液タイプ <No. 8590NT>

### 用 途

天然皮革、加硫ゴム、ABS、木質基材などの接着用

### 特 長

トルエン不使用接着剤。  
接着力、耐熱性のバランスが良好です。

### 性 状

主成分	クロロプレンゴム
外 観	淡黄褐色粘稠液
使用溶剤	シクロヘキサン、酢酸エチル、MCH
粘 度	約 5,000 mPa·s
不揮発分	約 26 %

### 使用方法

- ① 底材および甲材に必要な処理を行います。(汚れ取り、プライマー処理など)
- ② 接着剤を均一に塗布し、指触タックがなくなるまで乾燥します。
- ③ 乾燥後貼り合わせ圧着します。

標準塗布量: 130~170 g/m<sup>2</sup>  
標準乾燥時間: (室 温) 30 分以上  
(底材は塗り置き後 70~80°C×3 分間の熱活性で接着可能)

※ 天然皮革、生地、発泡体等の多孔質な基材には必要に応じて2回塗布して下さい。  
その場合、1回目の塗布後は最低30分(室温)以上乾燥して下さい。

### 荷 姿

15kg 石油缶

### 注意事項

- ・可燃性溶剤を使用していますので、取り扱い時は火気厳禁です。
- ・取り扱い場所には局所排気装置を設けて充分換気して下さい。
- ・直射日光や雨水を避けて、換気の良い5~35°Cの所で保管して下さい。
- ・一度開封した製品は、必ず密栓して下さい。
- ・開封後はなるべく早く使い切して下さい。
- ・ご使用に際しましては、直接皮膚に付かない様にして下さい。
- ・その他のご使用上の注意に関しては、SDSをご参照下さい。

17.08.01 靴\_8590NT\_G-06



**ノーテープ工業株式会社**

本社営業部

TEL (072) 992-0781

FAX (072) 992-0543

東京支店

TEL (03) 5246-4666

FAX (03) 5246-4606

本 社 / 〒581-0064 大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL (072) 992-0131

FAX (072) 992-1513

神戸営業所

TEL (078) 643-1155

FAX (078) 643-1156