

## 製靴・自動塗布機用 <No. 9820NT>

### 用途

製靴・自動塗布機用一液タイプ

### 特長

トルエン不使用接着剤。  
硬化剤不要タイプの接着剤のため洗浄が簡単です。  
従来のボンドタイプより色調も良く、はみ出し部分が目立ちません。  
高不揮発分で、速乾性のため特に浸透の激しい素材に最適です。  
粘着保持時間が長く作業性に優れています。

### 性状

主成分	クロロプレンゴムグラフト重合体
外観	淡黄褐色粘稠液
使用溶剤	MEK、MCH、酢酸 $n$ -プロピル
粘度	約 5,000 mPa·s
不揮発分	約 28 %

### 使用方法

- ① 底材および甲材に必要な処理を行います。(汚れ取り、プライマー処理など)
- ② 接着剤を均一に塗布し、指触タックがなくなるまで乾燥します。
- ③ 乾燥後貼り合わせ圧着します。

標準塗布量: 130~170 g/m<sup>2</sup>  
標準乾燥時間: (室温) 20~60分  
(50°C温風) 5~10分

※ 甲材の種類、形状、パフ状態などにより、自動塗布機の刷毛、圧力、周速を調整する必要があります。

### 荷姿

15kg 石油缶

### 注意事項

- ・可燃性溶剤を使用していますので、取り扱い時は火気厳禁です。
- ・取り扱い場所には局所排気装置を設けて充分換気して下さい。
- ・直射日光や雨水を避けて、換気の良い5~35°Cの所で保管して下さい。
- ・一度開封した製品は、必ず密栓して下さい。
- ・開封後はなるべく早く使い切して下さい。
- ・ご使用に際しましては、直接皮膚に付かない様にして下さい。
- ・その他のご使用上の注意に関しては、SDSをご参照下さい。

18.09.18 靴\_9820NT\_G-06



## ノーテープ工業株式会社

本社営業部

TEL (072) 992-0781  
FAX (072) 992-0543

東京支店

TEL (03) 5246-4666  
FAX (03) 5246-4606

〒581-0064 大阪府八尾市跡部本町3丁目1番19号

TEL (072) 992-0131

FAX (072) 992-1513

神戸営業所

TEL (078) 643-1155  
FAX (078) 643-1156